

# Roslagsmahogny

## Klassisk tjärblandning

### Allmänt

**Roslagsmahogny** bygger på ett gammalt svenskt recept bestående av trätjära, linolja och balsamterpentin.

Vid målning kommer den underliggande träytan att lysa igenom på likartat sätt som en laserad yta. **Roslagsmahogny** har inget skydd mot solens UV-strålar. Ytan kommer därför att gråna efterhand.

Går även att pigmentera med ex. kimrök om man vill ha en kulörstabil och mörkare yta.

### Användningsområde

**Roslagsmahogny** kan användas på obehandlat virke och trä som tidigare blivit behandlad med trätjära, järnvitriol och slamfärg. Har traditionellt använts på bryggor, träbåtar, sjöbodas m.m.

### Applicering

Bästa resultat uppnås om målning med **Roslagsmahogny** utförs vid varm väderlek, minst 10 °C. Produkten blir då mer lättarbetad och tränger bättre in i ytan. Rör gärna om i burken innan målning.

**Roslagsmahogny** skall inte strykas på virke tidigare behandlat med andra täckande färgtyper.

#### Målning:

Borsta bort damm och smuts. Tvätta bort alg och mögelpåväxt. Ytan måste vara torr vid målning. Använd pensel. Går även att spruta. Måla 2 gånger för optimalt skydd.

Sörj för god luftväxling. Måla utomhus. Läs mer i säkerhetsdatabladet som kan hämtas på [www.auson.se](http://www.auson.se) och målningsråden som finns på [www.tjärlek.se](http://www.tjärlek.se).

### Förpackning

60301401 / 1-lit burk  
60301473 / 3-lit burk  
60301556 / 10-lit burk

### Tekniska data

Kulör:	Mörkbrun
Densitet:	0,90 ± 0,03 kg/lit
Åtgång:	6-12 m <sup>2</sup> /lit beroende på underlagets beskaffenhet
Torktid:	Från några dagar till flera veckor beroende på väder, hyvlat/ohyvlat virke, träslag, skiktjocklek och hur väl tjäran har trängt in i underlaget.
Förtunning:	Balsamterpentin. OBS! ej lacknafta
Rengöring:	Balsamterpentin, sprit eller såpa/vatten
Lagringstid:	24 månader (öppnad burk)

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen

Utgåva: 2016-10-31 / EU



Auson AB. Kungsbacka, Sweden  
T: +46 (0)300-56 20 00  
[www.auson.se](http://www.auson.se)

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss.